

M978 -webertherm family GROB fasadno lepilo

Grobo, ETA certificirano, sistemsko fasadno lepilo. Namenjeno za uporabo v webertherm family, webertherm clima in webertherm freestyle fasadnih sistemih ali za preplastitev fasadnih površin.

Primerno za lepljenje fasadnih izolacijskih plošč (EPS in MW), izdelavo armirnega sloja z vtiskavanjem mrežice iz steklenih vlaken ali preplastitev fasadnih površin.

O tem izdelku

Zmes v prahu, sistemsko preizkušena in testirana po EN 998-1:2010.

Del ETAG certificiranega fasadnega sistema webertherm family, webertherm clima in webertherm freestyle.

Namenjeno je:

- zelo primerno za izdelavo armirnega sloja (večja granulacija omogoča zaribavanje lepila in optimalno pripravo podlage pred nanosom zaključnega sloja)
- primerno za lepljenje izolacije (EPS, MW)
- zelo primerno za preplastitev in izravnavo fasadnih površin
- Pri izdelavi armirnega sloja je možen nanos v debelini od 3 do 5 mm.

Značilnosti in prednosti

- ETA certificirano
- groba granulacija
- zelo primerno za izdelavo armirnega sloja
- primerno za lepljenje izolacije
- zelo primerno za izravnavo podlage

Potrebno je upoštevati

- Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju, pri močnem vetru in omočenju površine v času sušenja.
- Najvišja temperatura pri izvedbi ne sme preseči +30 °C. Površine je potrebno zaščititi pred neposrednim osončenjem z zaščitnimi mrežami.



Pakiranje

Vreča 25 kg

slika je simbolična

M978 webertherm family GROB

Lastnosti

velikost zrna	0,6 mm
potrebna količina vode na vrečo (25 kg)	6,5 l
debelin nanosa	ca. 3-5 mm
poraba v sistemu	normativno 9 (EPS) do 11 (MW) kg/m ²
navzemanje vlage	W2
difuzijska upornost prehoda vodne pare μ	< 55
toplotna prevodnost	<0,61<0,66
moč vezanja pri lepljenju na podlago	> 0,25/0,28 > 0,08 N/mm ² d
moč vezanja na izolacijsko ploščo	> 0,08 N/mm ²

Surovinska sestava

Cement, separirani peski, aditivi.

Poraba

Okvirna poraba na m²:

- za lepljenje izolacijskih plošč: 4,5 do 5,5 kg;
- za izdelavo armirnega sloja: 4,0 do 5,5 kg.

Priprava in izvedba

PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, primerno nosilna, brez prašnih delcev, ostankov opažnih olj, saj ter starih opleskov. Pri pripravi podlage moramo upoštevati ustrezne gradbene normative.

IZVEDBA

Vsebino vreče zmešamo s čisto vodo v ustrezni, nerjaveči posodi (25 kg vreča ; cca. 6,5l vode/vrečo). Za lažjo pripravo zmesi lahko uporabimo električno mešalo.

Ko dobimo konsistentno zmes, počakamo približno 5 minut in nato ponovno premešamo. Dodajanje primesi ali aditivov ni priporočljivo. Lepilo nanašamo ročno ali strojno.

Lepljenje izolacijskih plošč:

lepilo nanašamo po robovih in točkasto ali po celotni površini.

Izdelava armirnega sloja:

po predhodni obdelavi fasadnih izolacijskih plošč (na primer brušenje, ometanje) naneseemo lepilo v enakomernem sloju ter v še sveže lepilo vtisnemo armirno mrežico iz steklenih vlaken. Debelina armirnega sloja naj znaša cca. 5 mm.

Pogoji Uporabe: Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju, pri močnem vetru in omočenju površine v času sušenja. Najvišja temperatura pri izvedbi ne sme preseči +30 °C. Površine je potrebno zaščititi pred neposrednim osončenjem z zaščitnimi mrežami.

Pripomočki, Orodja: Nerjaveča posoda, električno mešalo, zidarska žlica, nerjaveča gladilka. Pripomočke in orodje po uporabi operemo s čisto vodo.

Skladiščenje: Do 6 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber

weber
SAINT-GOBAIN